

LABORATORIO PAPEL - FICHA CLINICA OBRA PLANA

1- IDENTIFICACION OBRA

TITULO O DESCRIPCION

AUTOR

IMPRESOR

LUGAR

DIMENSIONES

TECNICA

ALMACENAJE

PERTENECE

OBSERVACIONES

A view of the Whale Fishery
Grabado por Universal Magazine para J. Hinton at the King's Arms in
Newgate Street
London - Inglaterra
EPOCA
Ancho-29 cm Alto-18 cm Espesor
Grabado en metal
Pase-partout, vidrio y marco cuadrado dorado
Banco de la Cultura del Mar - Viaja del Mar
Anverso: Eng. Universal Magazine, J. Hinton at the King's
Arms in Newgate Street. A view of the Whale Fishery
Reverso: G/861, 91, 16
Nº INV: 0396
Adquirido por Salvador Puyol, en Londres

A- MONTAJE

MARCO/ VIDRIO

RESPALDO

OTROS SOPORTES

PASPARTU

ANOTACIONES

SELLOS, OTROS

OBSERVACIONES

aparece al papeletón con cinta adhesiva Kraft y scotch

B- SOPORTE

MATERIALES

CONSTITUTIVOS

FABRICACION

FILIGRANA O

MARCAS AGUA

SUPERFICIE Y COLOR

EFFECTOS DE SOLVENTES

pH-5.0/6.5

C- ELEMENTOS SUSTENTADOS

MATERIALES

CONSTITUTIVOS

TECNICAS DE

APLICACION

SOLUBILIDAD

Tinta negra de grabado
Tinta negra insoluble en agua tibia

2- ESTADO DE CONSERVACION

A- MONTAJE

MARCO/ VIDRIO

RESPALDO

OTROS SOPORTES

PASPARTU

OBSERVACIONES

B- SOPORTE

FALTANTES

Zonas perdidas

Perforaciones

Quemaduras

Rozaduras

DEFORMACIONES

Abarquillamiento

Pliegues

Arrugas

ROTURAS

Desgarros

Cortes

Zonas separadas

Grietas

CAMBIOS DE COLOR

Amarillamiento

Oscurecimiento

Decoloración

AGENTES EXTERNOS

Suciedad general

Manchas

Hongos

Insectos

Parches

2º Soporte

PERDIDA FLEXIBILIDAD (FRIABILIDAD)

REBLANDECIMIENTO

OBSERVACIONES

C- ELEMENTOS SUSTENTADOS

TINTAS

Decoloración

Trazos difuminados

Acción corrosiva

Cambios de color

OTROS PIGMENTOS

Zonas perdidas

CuarTEAMIENTO

Pérdida de adherencia

Cambios de color

OBSERVACIONES

FOTOGRAFIAS

LP. 1

D- DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACION

3- TRATAMIENTO

FECHA	OPERACIONES REALIZADAS
NOVIEMBRE, 09	LIMPIEZA SUPERFICIAL C/GOMA
NOVIEMBRE 11, 1993	TEST DE SOLUBILIDAD DE TINTAS
NOVIEMBRE 16, 1993	MEDICION DE PH
NOVIEMBRE 30, 1993	COMPRESAS DE CAOLIN + ETIL - METIL - CETONA
DICIEMBRE 09, 1993	LAVADO - DESACIDIFICACION
DICIEMBRE 21, 1993	MEDICION DE PH
DICIEMBRE 23, 1993	HUMIDIFICACION - PRENSADO
MARZO 09, 1994	UNION DE RASGADOS
DICIEMBRE, 1994	CONFECCION DE CARPETA DE CONSERVACION CON CARTÓN CRESCENT
ENERO, 1995	MONTAJE EN CARPETAS DE CONSERVACION, CON BISAGRAS DE PAPEL JAPONÉS CON ENGRUDO DE ALMIDÓN DE TRIGO Y CON PROTECCION CON PAPEL GLASSINE.

FOTOGRAFIAS -----