

LABORATORIO PAPEL - FICHA CLINICA OBRA PLANA

1- IDENTIFICACION OBRA

TITULO O DESCRIPCION

Verm Gegenstaene CCLIII - Melanges

AUTOR

IMPRESOR

LUGAR

EPOCA

DIMENSIONES

Ancho 23 cm. Alto 18 cm. Espesor

TECNICA

grabado en metal

ALMACENAJE

Pase-partout, vidrio y morsa moderna dorada

PERTENECE

Museo de la Cultura del Mar - Viñe del Mar

OBSERVACIONES

Reserva: G/067, 96

Nº INV.: D402

Adquirido por Salvador Reyes en Holanda

A- MONTAJE

MARCO/ VIDRIO

Si

RESPALDO

Carton piedra

OTROS SOPORTES

PASPARTU

Si

ANOTACIONES

SELLOS, OTROS

OBSERVACIONES

Agarre al paspartu con cinta Kraft engomada y soldar

B- SOPORTE

MATERIALES

CONSTITUTIVOS

Papel de theme tejido

FABRICACION

FILIGRANA O

Filigrana: J. WHATMAN

MARCAS AGUA

Morsa de plancha

SUPERFICIE Y COLOR

EFFECTOS DE SOLVENTES

pH 4.5 / 5.5

C- ELEMENTOS SUSTENTADOS

MATERIALES

CONSTITUTIVOS

Tinta negra de impresor, coloreado a mano

TECNICAS DE

APLICACION

SOLUBILIDAD

Tinta negra y colores insolubles en agua tibia

2- ESTADO DE CONSERVACION

A- MONTAJE

MARCO/ VIDRIO

RESPALDO

OTROS SOPORTES

PASPARTU

OBSERVACIONES

Se eliminó cartón piedra

B- SOPORTE

FALTANTES

Zonas perdidas

Perforaciones

Quemaduras

Rozaduras

ROTURAS

Desgarros

Cortes

Zonas separadas

Grietas

AGENTES EXTERNOS

☒ Suciedad general

☒ Manchas

☒ Hongos

☐ Insectos

☒ Parches

☐ 2º Soporte

DEFORMACIONES

Abarquillamiento

Pliegues

Arrugas

CAMBIOS DE COLOR

Amarillamiento

Oscurecimiento

Decoloración

PERDIDA FLEXIBILIDAD (FRIABILIDAD)

REBLANDECIMIENTO

OBSERVACIONES

** Se tapó la tinta de otra página con tacho*

C- ELEMENTOS SUSTENTADOS

TINTAS

Decoloración

Trazos difuminados

Acción corrosiva

Cambios de color

OTROS PIGMENTOS

Zonas perdidas

Cuarteamiento

Pérdida de adherencia

Cambios de color

OBSERVACIONES

FOTOGRAFIAS

LP. 1

D- DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACION

3- TRATAMIENTO

FECHA	OPERACIONES REALIZADAS
NOVIEMBRE, 09	LIMPIEZA SUPERFICIAL c/GOMA
NOVIEMBRE, 11, 1993	TEST DE SOLUBILIDAD DE TINTAS
NOVIEMBRE, 16, 1993	MEDICION DE PH
DICIEMBRE, 02, 1993	COMPRESAS DE CAOLIN + ETIL - METIL - CETONA
DICIEMBRE 16, 1993	LAVADO - DESACIDIFICACION
DICIEMBRE 21, 1993	MEDICION DE PH
DICIEMBRE 23, 1993	HUMIDIFICACION
	PRENSADO
DICIEMBRE, 1994	CONFECCIÓN DE CARPETA DE CONSERVACIÓN, CON CARTÓN CRESCENT.
ENERO, 1995	MONTAJE EN CARPETA DE CONSERVACIÓN, CON BISAGRAS DE PAPEL JAPONÉS CON ENGRUDO DE ALMIDÓN DE TRIGO, Y CON PROTECCIÓN CON PAPEL GLASSINE.

FOTOGRAFIAS -----