

LABORATORIO PAPEL - FICHA CLINICA OBRA PLANA

1- IDENTIFICACION OBRA

TITULO O DESCRIPCION-----

Cachalote

AUTOR-----

Anónimo

IMPRESOR-----

LUGAR-----

EPOCA-----

DIMENSIONES

Ancho 27,5 cm.

Alto 18,5 cm.

Espesor-----

TECNICA-----

Grabado

ALMACENAJE-----

Pase. partout, vidrio y marco madera dorado

PERTENECE-----

Museo de la Cultura del Mar, Viña del Mar

OBSERVACIONES-----

Anverso: 1/90 + B

Reverso: B/1085 + 87

Nº INV: 0420

Adquirido por Salvador Reyes en Londres

A- MONTAJE

MARCO/ VIDRIO-----

SI

RESPALDO-----

OTROS SOPORTES-----

PASPARTU-----

SI

ANOTACIONES-----

SELLOS, OTROS-----

OBSERVACIONES-----

Apegue al paspartu con cinta papel Kraft engrasada y scotch

B- SOPORTE

MATERIALES-----

CONSTITUTIVOS-----

Papel hecho a máquina

FABRICACION-----

FILIGRANA O-----

MARCAS AGUA-----

SUPERFICIE Y COLOR-----

EFFECTOS DE SOLVENTES-----

pH 5.8/9.0

C- ELEMENTOS SUSTENTADOS

MATERIALES-----

CONSTITUTIVOS-----

Tinta negra de impresión coloreada a mano

TECNICAS DE-----

Grabación con tinta manuscrita "Cachalot"

APLICACION-----

SOLUBILIDAD-----

Tinta negra y colores insolubles en agua tibia

2- ESTADO DE CONSERVACION

A- MONTAJE

MARCO/ VIDRIO-----

RESPALDO-----

OTROS SOPORTES-----

PASPARTU-----

OBSERVACIONES-----

B- SOPORTE

FALTANTES

____ Zonas perdidas

____ Perforaciones

____ Quemaduras

____ Rozaduras

DEFORMACIONES

____ Abarquillamiento

____ Pliegues

____ Arrugas

ROTURAS

____ Desgarros

____ Cortes

____ Zonas separadas

____ Grietas

CAMBIOS DE COLOR

____ Amarillamiento

____ Oscurecimiento

____ Decoloración

AGENTES EXTERNOS

☒ Suciedad general

☒ Manchas *folias*

scotch

____ Hongos

____ Insectos

☒ Parches *antiguos y papel empinado*

____ 2º Soporte

____ PERDIDA FLEXIBILIDAD (FRIABILIDAD)

____ REBLANDECIMIENTO

OBSERVACIONES-----

C- ELEMENTOS SUSTENTADOS

TINTAS

____ Decoloración

____ Trazos difuminados

____ Acción corrosiva

____ Cambios de color

OTROS PIGMENTOS

____ Zonas perdidas

____ Cuarteamiento

____ Pérdida de adherencia

____ Cambios de color

OBSERVACIONES-----

FOTOGRAFIAS

LP. 1

D- DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACION

3- TRATAMIENTO

FECHA	OPERACIONES REALIZADAS
OCTUBRE, 28	LIMPIEZA SUPERFICIAL c/GOMA
NOVIEMBRE 11, '93	TEST DE SOLUBILIDAD DE TINTAS ; MEDICION DE PH
NOVIEMBRE 18, '93	COMPRESAS DE CAOLIN + ETIL - METIL - CETONA
DICIEMBRE 21, '93	LAVADO - DESACIDIFICACION
DICIEMBRE 22, '93	MEDICION DE PH
DICIEMBRE, 1994	CONFECCIÓN DE CARPETA DE CONSERVACIÓN CON CARTÓN CRESCENT.
ENERO, 1995	MONTAJE EN CARPETA DE CONSERVACIÓN , CON BISAGRAS DE PAPEL JAPONÉS, Y ENGRUDO DE ALMIDÓN DE TRIGO , Y CON PROTECCIÓN CON PAPEL GLASSINE .

FOTOGRAFIAS -----
