

LABORATORIO PAPEL - FICHA CLINICA OBRA PLANA

1- IDENTIFICACION OBRA

TITULO O DESCRIPCION

Depeçement D'une Baleine

AUTOR

M. Boquet del. y Rouargue Sculp.

IMPRESOR

LUGAR

Francia

EPOCA

DIMENSIONES

Ancho 25,5 cm.

Alto 17,8 cm.

Espesor

TECNICA

Grabado

ALMACENAJE

Cane patout, vidrio y maderas doradas

PERTENECE

Museo de la Cultura del Mar, Ville du Mar

OBSERVACIONES

Anverso: France Maritimee Tom. 2. Pl. 220

Reverso: G/066, 94

Nº INV.: 0401

Adquirido por Salvador Reyes en Indes.

A- MONTAJE

MARCO/ VIDRIO

Si

RESPALDO

Carton piedra

OTROS SOPORTES

PASPARTU

Si

ANOTACIONES

SELLOS, OTROS

OBSERVACIONES

Agregar al paspartu con cinta Kraft engomada y scotch

B- SOPORTE

MATERIALES

CONSTITUTIVOS

Papel hecho a máquina

Poco encolado

FABRICACION

FILIGRANA O

MARCAS AGUA

SUPERFICIE Y COLOR

EFFECTOS DE SOLVENTES

pH 5.0 / 5.5

C- ELEMENTOS SUSTENTADOS

MATERIALES

CONSTITUTIVOS

Tinta negra de impresión

TECNICAS DE

APLICACION

SOLUBILIDAD

Tinta negra insoluble en agua tibia

2- ESTADO DE CONSERVACION

A- MONTAJE

MARCO/ VIDRIO

RESPALDO

OTROS SOPORTES

PASPARTU

OBSERVACIONES

Se eliminó cartón de respaldo

B- SOPORTE

FALTANTES

ROTURAS

AGENTES EXTERNOS

☒ Zonas perdidas

☒ Desgarros

☒ Suciedad general

Perforaciones

Cortes

☒ Manchas

Quemaduras

Zonas separadas

Rozaduras

Grietas

Hongos

Insectos

☒ Parches

2º Soporte

DEFORMACIONES

CAMBIOS DE COLOR

Abarquillamiento

Amarillamiento

Pliegues

Oscurecimiento

Arrugas

Decoloración

PERDIDA FLEXIBILIDAD (FRIABILIDAD)

REBLANDECIMIENTO

OBSERVACIONES

C- ELEMENTOS SUSTENTADOS

TINTAS

OTROS PIGMENTOS

Decoloración

Zonas perdidas

Trazos difuminados

CuarTEAMIENTO

Acción corrosiva

Pérdida de adherencia

Cambios de color

Cambios de color

OBSERVACIONES

FOTOGRAFIAS

LP. 1

D- DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACION

3- TRATAMIENTO

FECHA	OPERACIONES REALIZADAS
NOVIEMBRE ,09	LIMPIEZA SUPERFICIAL c/GOMA
NOVIEMBRE 11, 1993	TEST DE SOLUBILIDAD DE TINTAS
NOVIEMBRE 16, 1993	MEDICION DE pH
DICIEMBRE 02, 1993	COMPRESAS DE CAOLIN + ETIL - METIL - CETONA
DICIEMBRE 07, 1993	LAVADO - DESACIDIFICACION
DICIEMBRE 21, 1993	MEDICION DE PH ; BLANQUEADO - DESACIDIFICACION
MARZO 09 , 1994	UNION DE RASGADOS
DICIEMBRE, 1994	CONFECCIÓN DE CARPETA DE CONSERVACIÓN CON CARTÓN CRESCENT.
ENERO, 1995	MONTAJE EN CARPETA DE CONSERVACIÓN CON BISAGRAS DE PAPEL JAPONÉS , ENGRUDO DE ALMIDÓN DE TRIGO , Y CON PROTECCIÓN CON PAPEL GLASSINE.

FOTOGRAFIAS -----