

LABORATORIO PAPEL - FICHA CLINICA OBRA PLANA

1- IDENTIFICACION OBRA

TITULO O DESCRIPCION Le Matelot et le Piquin

AUTOR H. T. H. Pruhierre

IMPRESOR

LUGAR Francie EPOCA

DIMENSIONES Ancho 24 cm Alto 17 cm Espesor

TECNICA Grabado en metal

ALMACENAJE Pass-partout, vidrio y marco moderno dorado

PERTENECE Museo de la Cultura del Mar - Ville du Mar

OBSERVACIONES Anverso : T. 2. L - France Maritime

Reverso : G / 083, 79

N. INV : 0418 Adquirido por Salvador Reyes, Paris

A- MONTAJE

MARCO/ VIDRIO Si

RESPALDO Carton piedra

OTROS SOPORTES

PASPARTU Si

ANOTACIONES

SELLOS, OTROS

OBSERVACIONES Apoye al paspartu con cinta Kraft en forma de y notch

B- SOPORTE

MATERIALES

CONSTITUTIVOS Papel hecho a maquina, trame tejida. Poco encolado

FABRICACION

FILIGRANA O

MARCAS AGUA

Marco nuevo de plancha

SUPERFICIE Y COLOR

EFFECTOS DE SOLVENTES ABSORBENTE AL ECHARLE AGUA

pH 5/6.5

C- ELEMENTOS SUSTENTADOS

MATERIALES

CONSTITUTIVOS Tinta negra de impresion

TECNICAS DE

APLICACION

SOLUBILIDAD TINTA NEGRA INSOLUBLE EN AGUA

ESTADO DE CONSERVACION

A- MONTAJE

MARCO/ VIDRIO-----

RESPALDO -----

Se eliminó cartón de respaldo

OTROS SOPORTES-----

PASPARTU -----

OBSERVACIONES-----

B- SOPORTE

FALTANTES

ROTURAS

AGENTES EXTERNOS

Zonas perdidas

☒

Desgarros

☒

Suciedad general

Perforaciones

☐

Cortes

☒

Manchas

filings (cubre todo la hoja)
Sold

Quemaduras

☐

Zonas separadas

Rozaduras

☐

Grietas

Hongos

Insectos

☒

Parches

cinta de papel

2º Soporte

DEFORMACIONES

CAMBIOS DE COLOR

Abarquillamiento

☐

Amarillamiento

Pliegues

☐

Oscurecimiento

PERDIDA FLEXIBILIDAD (FRIABILIDAD)

Arrugas

☐

Decoloración

REBLANDECIMIENTO

OBSERVACIONES-----

Probablemente he perdido encolado

C- ELEMENTOS SUSTENTADOS

TINTAS

OTROS PIGMENTOS

Decoloración

☐

Zonas perdidas

Trazos difuminados

☐

CuarTEAMIENTO

Acción corrosiva

☐

Pérdida de adherencia

Cambios de color

☐

Cambios de color

OBSERVACIONES-----

FOTOGRAFIAS

LP. 1

D- DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACION

3- TRATAMIENTO

FECHA	OPERACIONES REALIZADAS
OCTUBRE, 28	LIMPIEZA SUPERFICIAL c/GOMA
NOVIEMBRE, 09 '93	TEST DE SOLUBILIDAD DE TINTAS
NOVIEMBRE, 11, 1993	MEDICION DE PH
NOVIEMBRE, 18, 1993	COMPRESAS DE CAOLIN + METIL-ETIL-CETONA
DICIEMBRE 07, 1993	LAVADO - DESACIDIFICACION
DICIEMBRE 22, 1993	MEDICION DE PH
	BLANQUEADO
	DESACIDIFICACION
MARZO 09, 1994	UNION DE RASGADOS, (REINTEGRACION DE FALTANTE ESQUINA SUPERIOR IZQ.)
DICIEMBRE, 1994	CONFECCION DE CARPETA DE CONSERVACION CON CARTON CRESCENT.
ENERO, 1995	MONTAJE EN CARPETA DE CONSERVACION CON BISAGRAS DE PAPEL
	JAPONES Y ENGRUDO DE ALMIDON DE TRIGO . PROTECCION CON
	PAPEL GLASSINE

FOTOGRAFIAS -----