

LABORATORIO PAPEL - FICHA CLINICA OBRA PLANA

1- IDENTIFICACION OBRA

TITULO O DESCRIPCION

Les Cétacés, le Baleine, le Marsouin

AUTOR

Anónimo

IMPRESOR

LUGAR

EPOCA

DIMENSIONES

Ancho 21,5 cm

Alto 17,2 cm

Espesor

TECNICA

Grabado

ALMACENAJE

Pan-pantout, vidrio, marco madera dorada

PERTENECE

Museo de la Cultura del Mar, Ville du Mar

OBSERVACIONES

Anverso: Nr 16,

Reverso: 6/086, 95

N. INV. : 0421

Adquirido por Salvador Reyes en París

A- MONTAJE

MARCO/ VIDRIO

SI

RESPALDO

OTROS SOPORTES

PASPARTU

SI

ANOTACIONES

SELLOS, OTROS

OBSERVACIONES

Ajorje al paspartu con cinta papel kraft engomado y solda

B- SOPORTE

MATERIALES

CONSTITUTIVOS

Papel vergirado grueso

FABRICACION

FILIGRANA O

MARCAS AGUA

Marco de fleuche, sólo abajo

SUPERFICIE Y COLOR

EFFECTOS DE SOLVENTES

pH 5.5 / 8.0

C- ELEMENTOS SUSTENTADOS

MATERIALES

CONSTITUTIVOS

Tinta negra de impresión, colores a mano

TECNICAS DE

APLICACION

SOLUBILIDAD

Tinta negra y colores insolubles en agua fría

2- ESTADO DE CONSERVACION

A- MONTAJE

MARCO/ VIDRIO-----

RESPALDO -----

Se eliminó cartón piedra

OTROS SOPORTES-----

PASPARTU -----

OBSERVACIONES-----

B- SOPORTE

FALTANTES

ROTURAS

AGENTES EXTERNOS

____ Zonas perdidas

____ Desgarros

☒ Suciedad general

____ Perforaciones

____ Cortes

☒ Manchas

____ Quemaduras

____ Zonas separadas

____ Rozaduras

____ Grietas

____ Hongos

____ Insectos

____ Parches

DEFORMACIONES

CAMBIOS DE COLOR

____ 2º Soporte

____ Abarquillamiento

____ Amarillamiento

____ Pliegues

____ Oscurecimiento

____ PERDIDA FLEXIBILIDAD (FRIABILIDAD)

____ Arrugas

____ Decoloración

____ REBLANDECIMIENTO

OBSERVACIONES-----

C- ELEMENTOS SUSTENTADOS

TINTAS

OTROS PIGMENTOS

____ Decoloración

____ Zonas perdidas

____ Trazos difuminados

____ Cuarteamiento

____ Acción corrosiva

____ Pérdida de adherencia

____ Cambios de color

____ Cambios de color

OBSERVACIONES-----

FOTOGRAFIAS

LP.1

D- DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACION

3- TRATAMIENTO

FECHA	OPERACIONES REALIZADAS
OCTUBRE, 28	LIMPIEZA SUPERFICIAL C/GOMA
NOVIEMBRE, 11 '93	TEST DE SOLUBILIDAD DE TINTAS ; MEDICION DE PH
NOVIEMBRE, 18 '93	COMPRESAS DE CAOLIN + ETIL - METIL - CETONA
DICIEMBRE, 16, '93	LAVADO - DESACIDIFICACION
DICIEMBRE, 22, 1993	MEDICION DE PH BLANQUEADO DESACIDIFICACION
DICIEMBRE, 1994	CONFECCIÓN DE CARPETA DE CONSERVACIÓN CON CARTÓN CRESCENT.
ENERO, 1995	MONTAJE EN CARPETA DE CONSERVACIÓN CON BISAGRAS DE PAPEL JAPONÉS CON ENGRUDO DE ALMIDÓN DE TRIGO, Y CON PROTECCIÓN CON PAPEL GLASSINE.

FOTOGRAFIAS -----
