

LABORATORIO PAPEL - FICHA CLINICA OBRA PLANA

1- IDENTIFICACION OBRA

TITULO O DESCRIPCION Pezca delle Ballene
AUTOR Freschi, Roberto (Freschi, Roberto)
IMPRESOR
LUGAR
DIMENSIONES Ancho 12,5 cm Alto 17,6 cm Espesor
TECNICA Grabado
ALMACENAJE Museo de la Cultura del Mar, Vina del Mar
PERTENECE
OBSERVACIONES Reverso: Pezca delle Ballene - America. Vol 1. Tav. 26
Roberto Freschi
Reverso: 6/081, 82 N. INV: 0416 Adquirido por Salvador Reyes en Roma

2- MONTAJE

MARCO/ VIDRIO Sí
RESPALDO Cortón/ piedra
OTROS SOPORTES
PASPARTU Sí
ANOTACIONES
SELLOS, OTROS
OBSERVACIONES Agarré el pezón con cinta Kraft engomada y scotch

3- SOPORTE

MATERIALES
CONSTITUTIVOS Papel hecho a máquina, tiene textura, tiene encuadernado
FABRICACION Parte de un libro o álbum Tav. 26
FILIGRANA O
MARCAS AGUA

SUPERFICIE Y COLOR
EFFECTOS DE SOLVENTES

pH 5/7.0

4- ELEMENTOS SUSTENTADOS

MATERIALES
CONSTITUTIVOS Tinta negra de impresión y coloreada a mano
TECNICAS DE
APLICACION
SOLUBILIDAD COLORES Y TINTA NEGRA INSOLUBLES EN AGUA

2- ESTADO DE CONSERVACION

A- MONTAJE

MARCO/ VIDRIO-----

RESPALDO ----- *Se disminuyó contor' piedra*

OTROS SOPORTES-----

PASPARTU-----

OBSERVACIONES-----

B- SOPORTE

FALTANTES

ROTURAS

AGENTES EXTERNOS

Zonas perdidas

Desgarros

Sociedad general

Perforaciones

Cortes

Manchas

fungus

Quemaduras

Zonas separadas

acold

Rozaduras

Grietas

Hongos

Insectos

DEFORMACIONES

CAMBIOS DE COLOR

Parches

anta engomada

2º Soporte

Abarquillamiento

Amarillamiento

PERDIDA FLEXIBILIDAD (FRIABILIDAD)

Pliegues

Oscurecimiento

REBLANDECIMIENTO

Arrugas

Decoloración

OBSERVACIONES-----

C- ELEMENTOS SUSTENTADOS

TINTAS

OTROS PIGMENTOS

Decoloración

Zonas perdidas

Trazos difuminados

Cuarteamiento

Acción corrosiva

Pérdida de adherencia

Cambios de color

Cambios de color

OBSERVACIONES-----

FOTOGRAFIAS

LP. 1

D- DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACION

3- TRATAMIENTO

FECHA	OPERACIONES REALIZADAS
OCTUBRE 28	LIMPIEZA SUPERFICIAL c/GOMA
NOVIEMBRE 09 '93	TEST DE SOLUBILIDAD DE TINTAS
NOV. 11, 1993	MEDICION DE PH
NOV. 16, 1993	COMPRESAS DE CAOLIN + ETIL - METIL - CETONA
DICIEMBRE 16, '93	LAVADO - DESACIDIFICACION
DICIEMBRE 22, '93	MEDICION DE PH
DICIEMBRE 23, '93	BLANQUEADO DESACIDIFICACION HUMIDIFICACION PRENSADO
DICIEMBRE, 1994	CONFECCIÓN DE CARPETA DE CONSERVACIÓN CON CARTÓN. CRESCENT.
ENERO, 1995	MONTAJE EN CARPETA DE CONSERVACIÓN CON BISAGRAS DE PAPEL JAPÓNÉS CON ENGRUDO DE ALMIDÓN DE TRIGO, Y PROTECCIÓN CON PAPEL GLASSINE.

FOTOGRAFIAS -----