

LABORATORIO PAPEL - FICHA CLINICA OBRA PLANA

1- IDENTIFICACION OBRA

TITULO O DESCRIPCION La Baleine tranche

AUTOR Edouard Traviès del. - Berger et Manceau Sc.

IMPRESOR

LUGAR EPOCA

DIMENSIONES Ancho 26,7 cm. Alto 16,7 cm. Espesor

TECNICA grabado

ALMACENAJE Pan-portout, vidrio y morro madera dorado

PERTENECE Museo de la Cultura del Mar, Vigne del Mar

OBSERVACIONES Reverso: La Baleine tranche, Edouard Traviès, del.

Berger et Manceau Sc.

Reverso: 8/070, 77

N. INV: 0405

Adquirido por Salvador Reyes en París

MONTAJE

MARCO/ VIDRIO Si

RESPALDO Carton piedra

OTROS SOPORTES

PASPARTU Si

ANOTACIONES

SELLOS, OTROS

OBSERVACIONES Agarre al paspartu con cinta Kraft en gomado y cortado

B-- SOPORTE

MATERIALES Hija de litro

CONSTITUTIVOS Papel hecho a máquina

FABRICACION

FILIGRANA O

MARCAS AGUA

SUPERFICIE Y COLOR

EFFECTOS DE SOLVENTES

pH 5.5/6.0

C- ELEMENTOS SUSTENTADOS

MATERIALES

CONSTITUTIVOS Tinta negra de grabado y colores dados a mano

TECNICAS DE

APLICACION

SOLUBILIDAD Tinta negra y colores insolubles en agua tibia

- ESTADO DE CONSERVACION

A- MONTAJE

MARCO/ VIDRIO-----

RESPALDO ----- *Se eliminó cartón de respaldo*

OTROS SOPORTES-----

PASPARTU -----

OBSERVACIONES-----

B- SOPORTE

FALTANTES

ROTURAS

AGENTES EXTERNOS

☐ Zonas perdidas

☐ Desgarros

☒

Suciedad general

☐ Perforaciones

☐ Cortes

☒

Manchas

☐ Quemaduras

☐ Zonas separadas

foxing
ante rotas

☒

Rozaduras

☐ Grietas

☐ Hongos

☐ Insectos

☐ Parches

☐ 2º Soporte

DEFORMACIONES

CAMBIOS DE COLOR

☐ Abarquillamiento

☐ Amarillamiento

☐ Pliegues

☐ Oscurecimiento

☐ PERDIDA FLEXIBILIDAD (FRIABILIDAD)

☐ Arrugas

☐ Decoloración

☐ REBLANDECIMIENTO

OBSERVACIONES-----

C- ELEMENTOS SUSTENTADOS

TINTAS

OTROS PIGMENTOS

☐ Decoloración

☐ Zonas perdidas

☐ Trazos difuminados

☐ Cuarteamiento

☐ Acción corrosiva

☐ Pérdida de adherencia

☐ Cambios de color

☐ Cambios de color

OBSERVACIONES-----

FOTOGRAFIAS -----

LP. A

D- DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACION

3- TRATAMIENTO

FECHA	OPERACIONES REALIZADAS
NOVIEMBRE, 02	LIMPIEZA SUPERFICIAL C/GOMA.
NOVIEMBRE 11, 1993	TEST DE SOLUBILIDAD DE TINTAS
NOVIEMBRE 16, 1993	MEDICION DE PH
DICIEMBRE 02, 1993	COMPRESAS DE CAOLIN + ETIL-METIL-CETONA
DICIEMBRE 16, 1993	LAVADO - DESACIDIFICACION
DICIEMBRE 22, 1993	MEDICION DE PH.
DICIEMBRE 23, 1993	BLANQUEADO
	DESACIDIFICACION
	HUMIDIFICACION
	PRENSADO
DICIEMBRE, 1994	CONFECCIÓN DE CARPETA DE CONSERVACIÓN CON CARTÓN CRESCENT.
ENERO, 1995	MONTAJE EN CARPETA DE CONSERVACIÓN CON BISAGRAS DE PAPEL JAPONÉS Y ENGRUDO DE ALMIDÓN DE TRIGO. PROTECCIÓN CON PAPEL GLASSINE

FOTOGRAFIAS -----