

LABORATORIO PAPEL - FICHA CLINICA OBRA PLANA

1- IDENTIFICACION OBRA

TITULO O DESCRIPCION Das Lauffen Des Wall-fisches, da Das...
AUTOR Sivert Van Der Meulen (Deten) y...
IMPRESOR
LUGAR EPOCA
DIMENSIONES Ancho 19,6 cm Alto 17,4 cm Espesor
TECNICA grabado en metal
ALMACENAJE Pan-paspartout, vidrio y marco madera dorado
PERTENECE Museo de la Cultura del Oron, Vinie del Mar
OBSERVACIONES Represo: G 1079,66
N. INV.: 0414
Adquirido por Salvador Reyes en La Haya

A- MONTAJE

MARCO/ VIDRIO Si
RESPALDO Carton piedra
OTROS SOPORTES
PASPARTU Si
ANOTACIONES
SELLOS, OTROS
OBSERVACIONES Agarre al paspartout con cinta Kraft engomada y scotch

B- SOPORTE

MATERIALES
CONSTITUTIVOS Papel perjurado / Fue reicortado de un formato mayor
FABRICACION
FILIGRANA O
MARCAS AGUA Marco de plancha arriba y abajo
SUPERFICIE Y COLOR
EFECTOS DE SOLVENTES
pH 4.5/7.0

C- ELEMENTOS SUSTENTADOS

MATERIALES
CONSTITUTIVOS Tinta negra de impresion
TECNICAS DE
APLICACION
SOLUBILIDAD Tinta negra insoluble en agua tibia

2- ESTADO DE CONSERVACION

A- MONTAJE

MARCO/ VIDRIO

RESPALDO

Se eliminó cartón piedra

OTROS SOPORTES

PASPARTU

OBSERVACIONES

B- SOPORTE

FALTANTES

ROTURAS

AGENTES EXTERNOS

Zonas perdidas

☒

Desgarros

☒

Suciedad general

Perforaciones

☐

Cortes

☒

Manchas

Scotch

Quemaduras

☐

Zonas separadas

Rozaduras

☐

Grietas

Hongos

Insectos

☒ Parches *restos de antiguos reponte*

2º Soporte

DEFORMACIONES

CAMBIOS DE COLOR

Abarquillamiento

☐

Amarillamiento

Pliegues

☐

Oscurecimiento

PERDIDA FLEXIBILIDAD (FRIABILIDAD)

Arrugas

☐

Decoloración

REBLANDECIMIENTO

OBSERVACIONES

C- ELEMENTOS SUSTENTADOS

TINTAS

OTROS PIGMENTOS

Decoloración

☐

Zonas perdidas

Trazos difuminados

☐

CuarTEAMIENTO

Acción corrosiva

☐

Pérdida de adherencia

Cambios de color

☐

Cambios de color

OBSERVACIONES

FOTOGRAFIAS

LP. 1

D- DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACION

3- TRATAMIENTO

FECHA	OPERACIONES REALIZADAS
NOVIEMBRE, 02	LIMPIEZA SUPERFICIAL c/GOMA
NOVIEMBRE, 11 '93	TEST DE SOLUBILIDAD DE TINTAS
NOVIEMBRE 16, 1993	MEDICION DE PH
NOVIEMBRE 23, 1993	COMPRESAS DE CAOLIN + METIL - ETIL - CETONA
DICIEMBRE, 09, 1993	LAVADO - DESACIDIFICACION
DICIEMBRE 22, 1993	MEDICION DE PH
	HUMIDIFICACION - PRENSADO
MARZO 09, 1994	UNION DE RASGADOS
DICIEMBRE, 1994	CONFECCION DE CARPETA DE CONSERVACION CON CARTON CRESCENT.
ENERO, 1995	MONTAJE EN CARPETA DE CONSERVACION CON BISAGRAS DE PAPEL JAPONES Y ENGRUDO DE ALMIDON DE TRIGO. PROTECCION CON PAPEL GLASSINE.

FOTOGRAFIAS -----