

LABORATORIO PAPEL - FICHA CLINICA OBRA PLANA

1- IDENTIFICACION OBRA

TITULO O DESCRIPCION Das Schiff geht in Sturm unter
AUTOR Sibert Van Der Meulen (Detin) y...
IMPRESOR
LUGAR EPOCA
DIMENSIONES Ancho 19,5 cm Alto 17,2 cm Espesor
TECNICA Grabado
ALMACENAJE Cartón, vidrio y marco madera dorado
PERTENECE Museo de la Cultura del Mar, Vitoria del Mar
OBSERVACIONES Reverso: G/078, 68
N. INV.: 0413
Adquirido por Salvador Paez en La Haya

A- MONTAJE

MARCO/ VIDRIO Si
RESPALDO
OTROS SOPORTES
PASPARTU Si
ANOTACIONES
SELLOS, OTROS
OBSERVACIONES Agarre al paspartu con cinta kraft pegada y scotch

B- SOPORTE

MATERIALES
CONSTITUTIVOS Papel vergurado / Fue recortado de un formato mayor
FABRICACION
FILIGRANA O
MARCAS AGUA Marco planche abajo
SUPERFICIE Y COLOR
EFECTOS DE SOLVENTES
pH 4.5 / 8.0

C- ELEMENTOS SUSTENTADOS

MATERIALES
CONSTITUTIVOS Tinta negra de impresión
TECNICAS DE
APLICACION
SOLUBILIDAD Tinta negra insoluble en agua tibia

ESTADO DE CONSERVACION

A- MONTAJE

MARCO/ VIDRIO

RESPALDO

OTROS SOPORTES

PASPARTU

OBSERVACIONES

Se eliminó cartón piedra

B- SOPORTE

FALTANTES

ROTURAS

AGENTES EXTERNOS

Zonas perdidas

Desgarros

☒ Suciedad general

Perforaciones

Cortes

☒ Manchas *oxidación*

Quemaduras

Zonas separadas

foxing

Rozaduras

Grietas

scotch

Hongos

Insectos

Parches

DEFORMACIONES

CAMBIOS DE COLOR

2º Soporte

Abarquillamiento

Amarillamiento

Pliegues

Oscurecimiento

PERDIDA FLEXIBILIDAD (FRIABILIDAD)

Arrugas

Decoloración

REBLANDECIMIENTO

OBSERVACIONES

C- ELEMENTOS SUSTENTADOS

TINTAS

OTROS PIGMENTOS

Decoloración

Zonas perdidas

Trazos difuminados

CuarTEAMIENTO

Acción corrosiva

Pérdida de adherencia

Cambios de color

Cambios de color

OBSERVACIONES

FOTOGRAFIAS

LP. 1

D- DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACION

3- TRATAMIENTO

FECHA	OPERACIONES REALIZADAS
NOVIEMBRE, 02	LIMPIEZA SUPERFICIAL C/GOMA
NOVIEMBRE 11, 1993	TEST DE SOLUBILIDAD DE TINTAS
NOVIEMBRE 16, 1993	MEDICION DE PH
NOVIEMBRE, 25, 1993	COMPRESAS DE CAOLIN + ETIL-METIL-CETONA
NOVIEMBRE, 30, 1993	LAVADO - DESACIDIFICACION
DICIEMBRE, 22, 1993	MEDICION DE PH
MARZO, 1994	UNION DE RASGADOS
DICIEMBRE, 1994	CONFECCION DE CARPETA DE CONSERVACION CON CARTON CRESCENT.
ENERO, 1995	MONTAJE EN CARPETA DE CONSERVACION CON BISAGRAS DE PAPEL JAPONES CON ENGRUDO DE ALMIDON DE TRIGO, PROTECCION CON PAPEL GLASSINE.

FOTOGRAFIAS -----
