

LABORATORIO PAPEL - FICHA CLINICA OBRA PLANA

1- IDENTIFICACION OBRA

TITULO O DESCRIPCION 33 Corpora dum gaudent Immmania...
AUTOR -----
IMPRESOR -----
LUGAR ----- EPOCA -----
DIMENSIONES Ancho 21 cm Alto 7,2 cm Espesor -----
TECNICA Grabado
ALMACENAJE Paspartout, vidrio y marco madera dorado
PERTENECE Museo de la Cultura del Mar, Ville du Mar
OBSERVACIONES Anverso: 33 Corpora dum gaudent immmania
Reverso: G/124, 75
N. INV. : 0409 Adquirido por Salvador Reyes en Londres

A- MONTAJE

MARCO/ VIDRIO SI
RESPALDO -----
OTROS SOPORTES -----
PASPARTU SI
ANOTACIONES -----
SELLOS, OTROS -----
OBSERVACIONES Agrega al paspartout con cinta Kraft engomada y scotch

B- SOPORTE

MATERIALES -----
CONSTITUTIVOS Papel hecho a mano, perjurado Poco encolado
FABRICACION -----
FILIGRANA O -----
MARCAS AGUA -----
SUPERFICIE Y COLOR -----
EFECTOS DE SOLVENTES -----
pH 4.5/7.0

C- ELEMENTOS SUSTENTADOS

MATERIALES -----
CONSTITUTIVOS Tinta negra de impresion
TECNICAS DE -----
APLICACION -----
SOLUBILIDAD Tinta negra insoluble en agua tibia

2- ESTADO DE CONSERVACION

A- MONTAJE

MARCO/ VIDRIO-----

RESPALDO-----

OTROS SOPORTES-----

PASPARTU-----

OBSERVACIONES-----

B- SOPORTE

FALTANTES

ROTURAS

AGENTES EXTERNOS

☒ Zonas perdidas

Desgarros

☒ Suciedad general

Perforaciones

Cortes

☒ Manchas *Scotch*

Quemaduras

Zonas separadas

Rozaduras

Grietas

Hongos

Insectos

☒ Parches *ante exposición*

2º Soporte

DEFORMACIONES

CAMBIOS DE COLOR

Abarquillamiento

Amarillamiento

Pliegues

Oscurecimiento

PERDIDA FLEXIBILIDAD (FRIABILIDAD)

☒ Arrugas

Decoloración

REBLANDECIMIENTO

OBSERVACIONES-----

C- ELEMENTOS SUSTENTADOS

TINTAS

OTROS PIGMENTOS

Decoloración

Zonas perdidas

Trazos difuminados

CuarTEAMIENTO

Acción corrosiva

Pérdida de adherencia

Cambios de color

Cambios de color

OBSERVACIONES-----

FOTOGRAFIAS-----

LP.1

D- DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACION

3- TRATAMIENTO

FECHA	OPERACIONES REALIZADAS
NOVIEMBRE, 02	LIMPIEZA SUPERFICIAL C/GOMA
NOVIEMBRE 11, 1993	TEST DE SOLUBILIDAD DE TINTAS
NOVIEMBRE 16, 1993	MEDICION DE PH
NOVIEMBRE 26, 1993	COMPRESAS DE CAOLIN + ETIL-METIL-CETONA
DICIEMBRE 07, 1993	LAVADO - DESACIDIFICACION
DICIEMBRE 22, 1993	MEDICION DE PH
DICIEMBRE 23, 1993	HUMIDIFICACION
	PRENSADO
MARZO 09, 1994	REINTEGRACION DE FALTANTE, COSTADO SUPERIOR DER. (ESQUINA)
DICIEMBRE, 1994	CONFECCIÓN DE CARPETA DE CONSERVACIÓN CON CARTÓN CRESCENT
ENERO, 1995	MONTAJE EN CARPETA CONSERVACIÓN CON BISAGRAS DE PAPEL JAPONÉS, ENGRUDO DE ALMIDÓN DE TRIGO Y PROTECCIÓN CON PAPEL GLASSINE

FOTOGRAFIAS -----