

FICHA DE DIAGNÓSTICO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE: MUSEO DE ARTES DECORATIVAS		Nº DE FICHA 24.83.1027			
Nº INVENTARIO: 24.83.1027	Nº REGISTRO SUR 24-861	FOTO FINAL			
COLECCIÓN: Mobiliario MAD					
OBJETO: Nicho oratorio					
MATERIAL: Madera, nácar					
TÉCNICA: Taracea, marquetería, torneado, tallado					
DIMENSIONES: Alto: 31,1 cm Ancho: 21,6 cm Profundidad: 12 cm					
ESTADO DE CONSERVACIÓN:					
Evaluación visual:	MB	B	R	M	MM
		X			
ALTERACIONES¹:					
Código	Síntoma	Soporte	Estrato superficie		
1	Abrasión				
2	Alteraciones cromáticas				
3	Amarillamiento				
4	Corrosión				
5	Craqueladuras				
6	Decoloración				
7	Deformaciones				
8	Desprendimiento				
9	Disociación				
10	Eflorescencia salina				
11	Faltante	X			
12	Fractura	X			
13	Graffiti				
14	Grietas y fisuras		X		
15	Incrustaciones				
16	Intervención inadecuada				
17	Manchas	X	X		
18	Hongos e insectos				
19	Parte suelta o desconectada	X	X		
20	Pátina	X	x		
21	Pérdida de contexto				
22	Perforaciones				
23	Quemaduras				
24	Rasgaduras				
25	Robo				
26	Vandalismo				
27	Suciedad adherida	X	X		
28	Suciedad superficial	X	X		
29	Ensambles y partes separadas				
OBSERVACIONES:					

¹ Según Instructivo "Criterios para la Inspección del Estado de Conservación de las Colecciones" CNCR. Versión 20130710

Recoleta 683, Recoleta,
Santiago
(56-2) 24971285-24971289
www.museoartesdecorativas.cl
www.museodominico.cl

Responsable diagnóstico: María Angélica Carreño – Andrea Castro**Fecha: 30 - 11- 17****Descripción del estado de conservación:**

La pieza se encuentra en regular estado de conservación.

Presenta suciedad superficial y adherida.

Se observa que la pieza tenía una puerta, pero presenta sólo un 10% de ella y el par de bisagras.

Posee una fisura en la cubierta.

Fractura horizontal importante en la zona del fondo de la pieza.

Se encuentra además semi desprendida de la base, adherida sólo de la parte posterior.

Presenta manchas de pintura blanca en la cubierta y parte posterior.

Posee manchas en el interior de la base.

Faltante en la parte superior del lateral izquierdo.

Cubierta levemente suelta.

- Tratamiento realizado:

- Limpieza con brocha por arrastre por toda la pieza.
- Retiro de manchas de pinturas suavemente, con la ayuda de una espátula dental.
- Adhesión de la fractura y de zonas semi desprendidas con acetato de polivinilo.
- Limpieza química de la madera con algodón e hisopos y aguarrás vegetal con mezcla de hidrocarburos (bencina blanca) 1:2
- Limpieza química del nácar con hisopos de algodón con etanol (96%) y agua destilada en proporción 1:1.
- Hidratación de la madera con aceite de linaza y aguarrás vegetal en proporción 1:3

Registro Fotográfico:

