

## FICHA DE DIAGNÓSTICO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE: MUSEO DE ARTES DECORATIVAS		Nº DE FICHA 24.83.11			
Nº INVENTARIO: 24.83.11	Nº REGISTRO SUR: 24-11	FOTO FINAL 			
COLECCIÓN: Móvilario MAD					
OBJETO: Mesa Castellana		DIAGRAMA DE DETERIORO			
MATERIAL: Madera, metal					
TÉCNICA: Torneado, ensamblado, forjado					
Dimensiones: Ancho: 130,5cm Alto: 77,4cm Profundidad: 77,5cm.					
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	MB		B	R	M
Evaluación visual:		X			
ALTERACIONES <sup>1</sup> :					
Código	Síntoma	Soporte	Estrato superficial		
1	Abrasión				
2	Alteraciones cromáticas				
3	Amurallamiento				
4	Corrosión				
5	Craqueladuras				
6	Decoloración				
7	Deformaciones				
8	Desprendimiento				
9	Disociación				
10	Eflorescencia salina				
11	Faltante	x			
12	Fractura	x			
13	Grafiti				
14	Grietas y fisuras		x		
15	Incrustaciones				
16	Intervención inadecuada				
17	Manchas		x		
18	Hongos e insectos				
19	Parte suelta o desconectada	x			
20	Pátina				
21	Pérdida de contexto				
22	Perforaciones	x			
23	Quemaduras				
24	Rasgaduras				
25	Robo				
26	Vandalismo				
27	Suciedad adherida	x	x		
28	Suciedad superficial	x	x		
29	Ensambles y partes separadas				

<sup>1</sup> Según Instructivo "Criterios para la Inspección del Estado de Conservación de las Colecciones" CNCR. Versión 20130710

Recoleta 683, Recoleta,  
Santiago  
(56-2) 24971285-24971289  
www.museoartesdecorativas.cl  
www.museodominico.cl

**Responsable diagnóstico: María Angélica Carreño - Ximena Godoy****Fecha: octubre 2017****Descripción del estado de conservación:**

Estado de conservación bueno.

Presenta suciedad superficial y adherida.

Fiador en buen estado, se encuentra con tuerca suelta en unos de sus extremos

La cubierta presenta fisuras, rayaduras, manchas y un orificio.

Presenta faltantes en un pie en un 40%. Se observa una fractura en otro de sus pies

Se observa que hubo presencia de agentes bióticos.

- Tratamiento realizado:

- Se efectúa limpieza mecánica con brocha por arrastre.
- Limpieza química con algodón, hisopos y mezcla de aguarrás vegetal con hidrocarburos (bencina blanca) 1:2
- Se aprieta la tuerca suelta que afirma el fiador.
- Se aplica cera Cosmolloid disuelta en mezcla de hidrocarburos (bencina blanca) al 40% para atenuar rayaduras y como acabado final de protección.

**Detalle del rótulo: blanco sobre blanco**

## Registro Fotográfico:

