


FICHA DE DIAGNÓSTICO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE: MUSEO DE ARTES DECORATIVAS		N° DE FICHA 24.83.29										
N° INVENTARIO: 24. 83. 29	N° REGISTRO SUR: 24.29											
COLECCIÓN: Mobiliario MAD												
OBJETO: Mesa Castellana												
MATERIAL: Madera, metal												
TÉCNICA: Torneado, ensamblado												
Dimensiones: Ancho: 130,0cm Ato: 77,4cm Profundidad: 77,5cm.		<p>DIAGRAMA DE DETERIORO</p>										
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	<table border="1"> <tr> <td>MB</td> <td>B</td> <td>R</td> <td>M</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		MB	B	R	M	MM		X			
MB	B		R	M	MM							
	X											
Evaluación visual:												
ALTERACIONES ¹ :												
Código	Síntoma		Soporte	Estrato superficial								
1	Abrasión											
2	Alteraciones cromáticas											
3	Amurallamiento											
4	Corrosión											
5	Craqueladuras											
6	Decoloración											
7	Deformaciones											
8	Desprendimiento											
9	Disociación											
10	Eflorescencia salina											
11	Faltante											
12	Fractura											
13	Grafiti											
14	Grietas y fisuras		x									
15	Incrustaciones											
16	Intervención inadecuada											
17	Manchas											
18	Hongos e insectos											
19	Parte suelta o desconectada											
20	Pátina											
21	Pérdida de contexto											
22	Perforaciones	x										
23	Quemaduras											
24	Rasgaduras											
25	Robo											
26	Vandalismo											
27	Suciedad adherida	x	x									
28	Suciedad superficial	x	x									
29	Ensamblajes y partes separadas											
		<p>OBSERVACIONES:</p> <p>24.-Rayaduras</p>										

¹ Según Instructivo "Criterios para la Inspección del Estado de Conservación de las Colecciones" CNCR. Versión 20130710

Responsable diagnóstico: Gloria Román- Ximena Godoy**Fecha: octubre 2017****Descripción del estado de conservación:**

Estado de conservación bueno.

Presenta suciedad superficial y adherida.

La cubierta presenta separación estructural de la superficie, fisuras, rayaduras, manchas.

- Tratamiento realizado:

- Se efectúa limpieza mecánica con brocha por arrastre.
- Limpieza química con algodón, hisopos y mezcla de aguarrás vegetal con hidrocarburos (bencina blanca) 1:2
- Se aplica cera Cosmolloid disuelta en mezcla de hidrocarburos (bencina blanca) al 40% para atenuar rayaduras y como acabado final de protección.

Registro Fotográfico:

