

FICHA DE DIAGNÓSTICO

INSTITUCIÓN RESPONSABLE: MUSEO DE ARTES DECORATIVAS		Nº DE FICHA 24.83.50			
Nº INVENTARIO: 24.83.50	Nº REGISTRO SUR: 24-50				
COLECCIÓN: Móvilario MAD					
OBJETO: Mesa de juego					
MATERIAL: Madera, metal					
TÉCNICA: Marquetería, tallado, ensamblado.					
DIMENSIONES : Ancho: 75,6 cm Alto: 73,2 cm Profundidad: 75,4cm					
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	MB	B	R	M	MM
Evaluación visual:		X			
ALTERACIONES¹:					
Código	Síntoma	Soporte	Estrato superficial		
1	Abrasión				
2	Alteraciones cromáticas				
3	Amurallamiento				
4	Corrosión				
5	Craqueladuras				
6	Decoloración				
7	Deformaciones				
8	Desprendimiento				
9	Disociación				
10	Eflorescencia salina				
11	Faltante				
12	Fractura				
13	Graffiti				
14	Grietas y fisuras				
15	Incrustaciones				
16	Intervención inadecuada				
17	Manchas				
18	Hongos e insectos				
19	Parte suelta o desconectada	X			
20	Pátina	X	X		
21	Pérdida de contexto				
22	Perforaciones				
23	Quemaduras				
24	Rasgaduras	X	X		
25	Robo				
26	Vandalismo				
27	Suciedad adherida	X	X		
28	Suciedad superficial	X	X		
29	Ensambles y partes separadas				

OBSERVACIONES:

24.- rayaduras

¹ Según Instructivo "Criterios para la Inspección del Estado de Conservación de las Colecciones" CNCR. Versión 20130710

Recoleta 683, Recoleta,
Santiago
(56-2) 24971285-24971289
www.museoartesdecorativas.cl
www.museodominico.cl

Responsable diagnóstico: María Angélica Carreño - Ximena Godoy**Fecha: octubre 2017****Descripción del estado de conservación:**

Se encuentra en buen estado de conservación.

Suciedad superficial y adherida.

Presenta un ensamble suelto en una de sus patas y una fisura en el soporte.

Se observa faltante en la parte superior de una de sus patas donde se pueden ver dos puntas de clavos, los que a su vez han provocado al hacer contacto, rayaduras profundas en la zona superior en una de esas patas.

También además posee rayaduras leves en la cubierta y soporte.

- Tratamiento realizado:

- Limpieza mecánica con paño de algodón. Limpieza química con algodón e hisopos y aguarrás vegetal con mezcla de hidrocarburos (bencina blanca) 1:2
- Se retira el adhesivo vencido del ensamble y se adhiere con acetato de polivinilo.
- Se desgastaron las puntas de los clavos que sobresalían con la ayuda de un taladro flexible; se protege el contorno de la zona a trabajar para no causar daño.

Detaller del rótulo: Rojo sobre blanco

Registro Fotográfico:

