



2423

(Nº de inventario)

Fecha inicio 27-08-2018 Conservador Catalina Encina Jara
Fecha término 03-09-2018 Asistente Maria Ignacia Morales

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN Bueno

I. IDENTIFICACIÓN OBJETO						
Indicadores	Utilitaria <input checked="" type="checkbox"/>	Vestimenta <input checked="" type="checkbox"/>	Femenino	Masculino <input checked="" type="checkbox"/>	Social <input checked="" type="checkbox"/>	Ritual
Tipología(nombre común)	Gorro					
Nombre etnográfico	Chullo					
País, filiación cultural	Perú					

II. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO (Morfología, materialidad, técnica estructural, terminaciones, colores.)						
Gorro cónico confeccionado en técnica de tejido circular con agujas utilizando punto jersey (o punto llano). En el extremo superior posee terminación en punta obtenida por disminución de puntos, rematada por una trenza tubular en color crudo y burdeo, la que finaliza con una borla simple de hilos burdeo, verde, magenta y violeta.						
El diseño de la prenda se obtiene a partir de decoraciones de franjas de colores, figuras geométricas y antropomorfas, obtenidas a partir del cambio de color en el tejido y por técnica de jacquard respectivamente.						
En el perímetro inferior, posee terminación de franja tejida en forma de puntas oblicuas de color verde y burdeo rematadas por bordes blancos. También posee dos orejeras tejidas con la misma técnica y diseños que el gorro, cosidas a cada costado del mismo.						

Medidas iniciales cm	Medidas finales cm
Largo máx. <u>56,4</u>	Largo mín. <u>43,5</u>
Ancho máx. <u>22,6</u>	Ancho mín. <u>0,8</u>
Espesor	

III. TECNOLOGÍA	
Técnica estructural	Tejido de punto, tejido circular a palillos en punto jersey, santa clara (en orejeras), y técnica de Jacquard.
Técnica supra estructural	Aplicación de borla.
Densidad de urdimbre (nº de urdimbres por cm)	----
Densidad de trama (nº de tramas por cm.)	-----
Densidad de un elemento (nudos, enlaces, torsión x cm)	15 puntos por cm cuadrado.

IV. TERMINACIONES	
Lugar	Nombre de la técnica (de unión, de refuerzo, flectadura, cordones por torsión, borde en tejido tubular, borlas, ...)
Extremo superior	Colgante compuesto por trenza tubular y borla simple.

V. DIAGNÓSTICO DE ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Alteración	Localización
Suciedad superficial	Generalizada.
Rigidización estructural	

Quiebres	
Marcas de dobleces	
Dobleces	En ambos costados de la pieza, producto de su almacenamiento.
Arrugas	
Rasgaduras	
Destramado	
Desurrido	
Cortes de hilos	Se observa un hilo cortado en borla de terminación, así como un hilo cortado en el cuerpo del chullo.
Destorsión de hilos	
Faltantes	
Perforaciones de insectos	
Deformación	Deformación tipo pliegues, por almacenamiento.
Superficie abrasionada	
Superficie afieltrada	
Manchas	
Concreciones	
Decoloración	
Migración de tintes	De manera leve desde fibras color magenta a fibras de color crudo.

VI. BIODETERIORO		
Agente biológico	Estado de desarrollo (huevo, larva, adulto)	Muda, Pupa (Capullo), Detritos
Insecto	No se observan	
Microorganismo (Bacterias / Hongos)		

VII. INTERVENCIONES ANTERIORES
No se observan

VIII. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN
La pieza se observa en buen estado de conservación aunque es posible observar deterioros como suciedad superficial generalizada, migración de tintes en fibras color magenta hacia fibras color crudo, deformación por dobleces, corte sectorizado de hilos y resequedad generalizada en fibras.

IX. PROPUESTA DE TRATAMIENTO		
Registro visual X	Limpieza mecánica	Reordenamiento de fibras
Toma de muestras	Limpieza química/húmeda	Estabilización
Desinfestación	Humidificación X	Consolidación
Limpieza por aspirado X	Vuelta al plano X	Embalaje X

X. DESARROLLO PROPUESTA DE TRATAMIENTO
Se propone realizar aspirado de baja succión utilizando malla de protección en la cara exterior e interior del chullo. Consolidar con pequeñas puntadas e hilos de algodón al tono aquellas fibras cortadas. Confeccionar soporte interno acolchado de napa recubierta con malla tubular 100% algodón, y un sobre externo de tyvek. Consolidar pequeña porción de hilo cortado en borla decorativa, realizando un par de puntadas continuando con la dirección de la torsión de los hilos.

XI. TRATAMIENTO DE INTERVENCIÓN REALIZADO
Se realiza aspirado de baja succión con malla protectora por ambas caras e interior del chullo.
Se confeccionó acolchado interior con napa recubierta con malla tubular de algodón. También se confeccionó un nuevo sobre de tyvek.
Se consolida con hilo DMC n° 938 y aguja curva kalt n°00 el hilo cortado en la borla decorativa.

