

2431

(N° de inventario)

Fecha inicio	20-11-2018	Conservador	Catalina Encina Jara
Fecha término	26-11-2018	Asistente	María Ignacia Morales Campos

## ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN

I. IDENTIFICACIÓN OBJETO						
Indicadores	Utilitaria X	Vestimenta	Femenino	Masculino	Social	Ritual
Tipología(nombre común)	Poncho					
Nombre etnográfico	Quechquémetl					
País, filiación cultural	Pueblo Otomí, San Pablito Pahuatlán, Puebla, México					

II. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO (Morfología, materialidad, técnica estructural, terminaciones, colores.)
<p><i>Quechquémetl</i> compuesto por dos paños tejidos en curva en telar de cintura, unidos de manera que los bordes de menor tamaño se cosen perpendicularmente con los de mayor tamaño del paño contrario a través de puntadas diagonales con hilo de algodón. La disposición del montaje de las urdimbres es de una franja de hilo de algodón crudo seguida por otra franja, de similar ancho, de lana de color magenta con tres delgadas líneas de urdimbres en color verde y anaranjado en el centro; y una delgada franja de urdimbres de algodón crudo. Durante el proceso del tejido en curva en telar de cintura se utilizan hilos de urdimbres como hilos de trama en una porción específica del textil, de esta manera, el tejido curvo posee zonas que son de ligamento faz de trama así como zonas de ligamento faz de urdimbre.</p> <p>Como técnica supra estructural, el quechquemétl posee bordados fitomorfos en punto cruz con lana de color negro y magenta en forma de bloques cuadrados bordados sobre la porción más ancha de tejido llano crudo.</p> <p>Materialidad: lana y algodón</p>

Medidas iniciales cm	Medidas finales cm
Alto máx. 39,8 Alto mín. 19,8	Largo máx. Largo mín.
Ancho máx. 75,2 Ancho mín. 23,8	Ancho máx. Ancho mín.
Espesor	Espesor

III. TECNOLOGÍA		
Técnica estructural	Tejido curvo en telar de cintura	
Técnica supra estructural	Bordado en punto cruz	
Densidad de urdimbres (n° de urdimbres por cm)	Densidad en tejido crudo: 9    Densidad en tejido magenta 3,5	
Densidad de trama (n° de tramas por cm.)	Densidad en tejido crudo: 48    Densidad en tejido magenta 9	
Densidad de un elemento (nudos, enlaces, torsión x cm)		

IV. TERMINACIONES	
Lugar	Nombre de la técnica (de unión, de refuerzo, flecadura, cordones por torsión, borde en tejido tubular, borlas, ...)

V. DIAGNÓSTICO DE ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Alteración	Localización

Suciedad superficial	Generalizada con mayor notoriedad en hilos crudos. Se observan también pelusas adheridas sobre el textil de manera generalizada.
Rigidización estructural	
Quiebres	
Marcas de dobleces	
Dobleces	En puntas inferiores
Arrugas	
Rasgaduras	
Destramado	
Desurdido	
Cortes de hilos	
Destorsión de hilos	
Faltantes	
Perforaciones de insectos	
Puntos idos	
Superficie abrasionada	
Superficie afieltrada	
Manchas	De color marrón sectorizadas sobre tejido crudo.
Concreciones	
Decoloración	
Migración de tintes	

VI. BIODETERIORO		
Agente biológico	Estado de desarrollo (huevo, larva, adulto)	Muda, Pupa (Capullo), Detritos
Insecto	---	
Microorganismo (Bacterias / Hongos)	---	

VII. INTERVENCIONES ANTERIORES
---

VIII. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN
El textil presenta gran cantidad de suciedad superficial con mayor notoriedad en el tejido de urdimbres y tramas crudas. También es posible observar dobleces en puntas inferiores, manchas sectorizadas de color marrón y pelusas sobre el tejido.

IX. PROPUESTA DE TRATAMIENTO		
Registro visual <b>X</b>	Limpieza mecánica <b>X</b>	Reordenamiento de fibras
Toma de muestras	Limpieza química/húmeda	Estabilización
Desinfestación	Humidificación	Consolidación
Limpieza por aspirado <b>X</b>	Vuelta al plano	Embalaje <b>X</b>

X. DESARROLLO PROPUESTA DE TRATAMIENTO
Se propone realizar aspirado de baja succión en las caras externas e internas del textil. A continuación retirar pelusas sobre la superficie del tejido. Realizar prueba de limpieza mecánica con esponjas libres de látex en el tejido de urdimbres y tramas crudas. En caso de resultar favorable se propone extender la limpieza al resto del tejido crudo, evitando las zonas bordadas. Respecto a las manchas marrones insistir en ellas con esta limpieza. Elaborar embalaje de conservación y reemplazar el etiquetado de rótulo por uno de mayor legibilidad y menor tamaño.

XI. TRATAMIENTO DE INTERVENCIÓN REALIZADO
Se retira etiqueta de papel asociada al textil que contiene la siguiente información: "TEX.93 081 BOLIVIA PONCHO RECTANGULAR

80 cm x largo 38 cm". Esta se almacenó en un sobre de papel libre de ácido asociado al número de inventario del textil.

Se reemplazó el etiquetado de rótulo por uno de menor tamaño.

Se aspiró el textil utilizando tela tul como malla de protección.

Luego de realizar una prueba de limpieza mecánica con esponjas se decidió extender la limpieza en las zonas de tejido crudo, obteniéndose gran retiro de suciedad en la cara externa de la zona inferior del *quechquemtl*. Finalmente se retiraron pelusas que estaban sobre la superficie textil.