



2543

(Nº de inventario)

Fecha inicio 26-07-2018 Conservador Catalina Encina Jara
Fecha término 13-09-2018 Asistente Maria Ignacia Morales

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN Bueno

I. IDENTIFICACIÓN OBJETO						
Indicadores	Utilitaria	Vestimenta X	Femenino	Masculino	Social	Ritual
Tipología(nombre común)	Muñequera					
Nombre etnográfico						
País, filiación cultural						

II. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO (Morfología, materialidad, técnica estructural, terminaciones, colores.)						
Pieza realizada en tejido en faz de urdimbre de largo aproximado 14,8 cm, con diseños geométricos. Los colores observados para las urdimbres son negro y crudo, mientras que para la trama solo crudo. Uno de sus extremos carece de flectadura, mientras que en el otro se han torcido las urdimbres en grupos que conforman seis cordones 2S-Z, de un largo aproximado de 9,5 cm, anudados cada uno en sí mismo en su extremo inferior.						
El cierre de la pieza se obtiene a partir del traspaso de cada cordón entre las urdimbres del extremo contrario, obteniéndose un sistema de diámetro ajustable.						

Medidas iniciales cm	Medidas finales cm
Diámetro máx. <u>23,5</u>	Diámetro mín. <u>15,3</u>
Ancho máx. <u>1,6</u>	Ancho mín. <u></u>
Espesor	Ancho máx. <u></u> Ancho mín. <u></u> Espesor

III. TECNOLOGÍA	
Técnica estructural	Tejido en faz de urdimbre
Técnica supra estructural	-----
Densidad de urdimbres (nº de urdimbres por cm)	13
Densidad de trama (nº de tramas por cm.)	27
Densidad de un elemento (nudos, enlaces, torsión x cm)	

IV. TERMINACIONES	
Lugar	Nombre de la técnica (de unión, de refuerzo, flectadura, cordones por torsión, borde en tejido tubular, borlas, ...)
Borde de urdimbre	En un extremo, urdimbres conforman seis cordones 2S-Z

V. DIAGNÓSTICO DE ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Alteración	Localización
Suciedad superficial	generalizada
Rigidización estructural	
Quiebres	

Marcas de dobleces	
Dobleces	
Arrugas	
Rasgaduras	
Destramado	
Desurrido	
Cortes de hilos	
Destorsión de hilos	
Faltantes	
Perforaciones de insectos	
Puntos idos	
Superficie abrasionada	
Superficie afieltrada	
Manchas	sectorizadas
Concreciones	
Decoloración	
Migración de tintes	

VI. BIODETERIORO

Agente bilógico	Estado de desarrollo (huevo, larva, adulto)	Muda, Pupa (Capullo), Detritos
Insecto		
Microorganismo (Bacterias / Hongos)		

VII. INTERVENCIONES ANTERIORES

No se observan

VIII. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN

La pieza se observa estructuralmente estable, distinguiéndose daños menores como pequeñas manchas sectorizadas color marrón y suciedad superficial generalizada.

IX. PROPUESTA DE TRATAMIENTO

Registro visual X	Limpieza mecánica X	Reordenamiento de fibras
Toma de muestras	Limpieza química/húmeda	Estabilización
Desinfestación	Humidificación	Consolidación
Limpieza por aspirado X	Vuelta al plano	Embalaje

X. DESARROLLO PROPUESTA DE TRATAMIENTO

Se propone realizar aspirado de baja succión con malla de protección. Continuar con limpieza mecánica con esponjas libres de látex.

XI. TRATAMIENTO DE INTERVENCIÓN REALIZADO

Se realizó aspirado de baja succión con capa protectora de tela tul. Luego se limpió mecánicamente con esponja libre de látex por ambas caras de la pieza. Se remueve gran cantidad de suciedad, sobre todo por su reverso.