



2551

(Nº de inventario)

Fecha inicio	30-07-2018	Conservador	Catalina Encina Jara
Fecha término	08-08-2018	Asistente	Maria Ignacia Morales

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN	Bueno
--------------------------------	-------

I. IDENTIFICACIÓN OBJETO						
Indicadores	Utilitaria X	Vestimenta	Femenino	Masculino	Social	Ritual
Tipología(nombre común)	Faja ¿					
Nombre etnográfico						
País, filiación cultural	Shipibo? (atribuido)					

II. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO (Morfología, materialidad, técnica estructural, terminaciones, colores.)	
Faja angosta y larga tejida en técnica de faz de urdimbre con diseño por flote de urdibres no reversible con base peinecillo.	
Los colores utilizados para la urdimbre son crudo y negro mientras que para la trama, negro.	

Medidas iniciales cm	Medidas finales cm
Largo máx. 150,6	Largo mín.
Ancho máx. 1	Ancho mín. 0,8
Espesor	

III. TECNOLOGÍA	
Técnica estructural	Tejido en faz de urdimbre, llano, peinecillo y por flotes
Técnica supra estructural	-----
Densidad de urdibres (nº de urdibres por cm)	----
Densidad de trama (nº de tramas por cm.)	-----
Densidad de un elemento (nudos, enlaces, torsión x cm)	

IV. TERMINACIONES	
Lugar	Nombre de la técnica (de unión, de refuerzo, flectadura, cordones por torsión, borde en tejido tubular, borlas, ...)

V. DIAGNÓSTICO DE ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Alteración	Localización
Suciedad superficial	Generalizada
Rigidización estructural	
Quiebres	
Marcas de dobleces	
Dobleces	
Arrugas	

Rasgaduras	
Destramado	
Desurrido	
Cortes de hilos	
Destorsión de hilos	
Faltantes	
Perforaciones de insectos	
Puntos idos	
Superficie abrasionada	
Superficie afieltrada	
Manchas	Sectorizadas
Concreciones	
Decoloración	
Migración de tintes	

<b>VI. BIODETERIORO</b>		
<b>Agente bilógico</b>	<b>Estado de desarrollo (huevo, larva, adulto)</b>	<b>Muda, Pupa (Capullo), Detritos</b>
<b>Insecto</b>	No se observa.	
<b>Microorganismo</b> (Bacterias / Hongos)		

<b>VII. INTERVENCIONES ANTERIORES</b>
No se observan

<b>VIII. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN</b>
La pieza se observa en buen estado y estructuralmente estable aunque presenta deterioros como manchas color marrón y suciedad superficial adherida.
El etiquetado de rótulo se observa ilegible.

<b>IX. PROPUESTA DE TRATAMIENTO</b>		
Registro visual X	Limpieza mecánica X	Reordenamiento de fibras
Toma de muestras	Limpieza química/húmeda	Estabilización
Desinfestación	Humidificación	Consolidación
Limpieza por aspirado X	Vuelta al plano	Embalaje

<b>X. DESARROLLO PROPUESTA DE TRATAMIENTO</b>
Se propone realizar aspirado de baja succión con malla de protección. Continuar con limpieza mecánica con esponjas libres de látex. Reemplazar el rótulo de la pieza.

<b>XI. TRATAMIENTO DE INTERVENCIÓN REALIZADO</b>
Se realizó aspirado de baja succión con tul protector por ambas caras. Luego es limpiado mecánicamente con esponjas libres de látex, se limpian los flecos y en especial las manchas, disminuyéndose levemente. Se realiza por ambas caras, retirando gran suciedad generalizada.
Finalmente, se retira el rótulo anterior y se coloca uno nuevo con cinta espiga, rapidograph y Paraloid B-72 al 40% con hilo de algodón DMC.