

2631

(N° de inventario)

Fecha inicio 25-09-2018 Conservador Carolina Morales Nilo
Fecha término 27-09-2018 Asistente

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN Buen estado

I. IDENTIFICACIÓN OBJETO						
Indicadores	Utilitaria X	Vestimenta	Femenino	Masculino	Social	Ritual
Tipología(nombre común)	Faja					
Nombre etnográfico						
País, filiación cultural	Etnia Nivaklé, Chaco, Paraguay					

II. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO (Morfología, materialidad, técnica estructural, terminaciones, colores.)
Faja de algodón en colores crudo y negro, tejida en faz de urdimbre con bordes en ligamento llano; una cara presenta diseños geométricos (curvas en S, ganchos) por flotantes alternos de urdimbre (urdimbres flotan sobre tres tramas) y otra cara con flotantes alternos 1/1 sobre todo el campo. Presenta flecos estructurales y cordones por torsión en ambos extremos.

Medidas iniciales cm	Medidas finales cm
Largo máx. 278 Largo mín.	Largo máx. Largo mín.
Ancho máx. 13,3 Ancho mín. 11,4	Ancho máx. Ancho mín.
Largo de flecadura 15,5	Espesor

III. TECNOLOGÍA		
Técnica estructural	-----	
Técnica supra estructural	-----	
Densidad de urdimbres (n° de urdimbres por cm)	10	
Densidad de trama (n° de tramas por cm.)	5	
Densidad de un elemento (nudos, enlaces, torsión x cm)		

IV. TERMINACIONES	
Lugar	Nombre de la técnica (de unión, de refuerzo, flecadura, cordones por torsión, borde en tejido tubular, borlas, ...)
Borde de urdimbre	Flecos torcidos con nudos en ambos extremos

V. DIAGNÓSTICO DE ESTADO DE CONSERVACIÓN	
Alteración	Localización
Suciedad superficial	Generalizada
Rigidización estructural	
Quiebres	
Marcas de dobleces	
Dobleces	

Arrugas	
Rasgaduras	
Destramado	
Desurdido	
Cortes de hilos	
Destorsión de hilos	
Faltantes	
Perforaciones de insectos	
Puntos idos	
Superficie abrasionada	
Superficie afieltrada	
Manchas	Amarillamiento de fibra, manchas localizadas aparentemente por oxidación.
Concreciones	
Decoloración	
Migración de tintes	

VI. BIODETERIORO		
Agente biológico	Estado de desarrollo (huevo, larva, adulto)	Muda, Pupa (Capullo), Detritos
Insecto	---	----
Microorganismo (Bacterias / Hongos)	---	---

VII. INTERVENCIONES ANTERIORES
No se observan

VIII. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN
La faja se encuentra en buen estado de conservación, se observa amarillamiento de la fibra, con mayor notoriedad en los hilos blancos, así como presencia de pequeñas manchas de color café por oxidación de la fibra.

IX. PROPUESTA DE TRATAMIENTO		
Registro visual X	Limpieza mecánica X	Reordenamiento de fibras
Toma de muestras	Limpieza química/húmeda	Estabilización
Desinfestación	Humidificación	Consolidación
Limpieza por aspirado X	Vuelta al plano	Embalaje

X. DESARROLLO PROPUESTA DE TRATAMIENTO
Se propone realizar aspirado de baja succión con malla de seguridad por anverso y reverso de la pieza. Se sugiere realizar limpieza mecánica a través de frotación suave con esponjas de poliuretano libres de látex.

XI. TRATAMIENTO DE INTERVENCIÓN REALIZADO
Se aspiró con malla de protección y baja succión por ambas caras (anverso y reverso). Luego, se realizó limpieza mecánica con frotación de esponjas de poliuretano, insistiendo en las manchas de oxidación. Se realizó cambio de rótulo y embalaje.