

2710

(N° de inventario)

Fecha inicio 03-10-2018 Conservador Catalina Encina Jara
Fecha término 04-10-2018 Asistente Maria Ignacia Morales

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN Bueno

| I. IDENTIFICACIÓN OBJETO | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------|------------|-----------|--------|--------|
| Indicadores | Utilitaria | Vestimenta X | Femenino X | Masculino | Social | Ritual |
| Tipología(nombre común) | Cinta de pelo | | | | | |
| Nombre etnográfico | | | | | | |
| País, filiación cultural | Guatemala (según inscripción en embalaje) | | | | | |

| II. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO (Morfología, materialidad, técnica estructural, terminaciones, colores.) |
|---|
| <p>Textil largo y delgado compuesto por cinco piezas tejidas, unidas entre sí a través de la superposición de una orilla sobre otra, sujetas con puntadas a mano realizadas con hilo mercerizado de color rojo. Cada pieza está tejida en ligamento faz de trama con urdimbres de algodón blanco y trama de algodón rojo, con urdimbres de mayor grosor en los bordes de trama. El largo promedio es de 1,05 metros. Los bordes de urdimbre de las piezas tejidas se observan cortados casi a ras de la primera pasada de trama, observándose que se han dado puntadas con hilo rojo de algodón para consolidarlas.</p> |

| Medidas iniciales cm | Medidas finales cm |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Alto máx. 2,8 Alto mín. 2,3 | Largo máx. Largo mín. |
| Ancho máx. 542,5 Ancho mín. 541,5 | Ancho máx. Ancho mín. |
| | Espesor |

| III. TECNOLOGÍA |
|--|
| Técnica estructural Ligamento faz de trama |
| Técnica supra estructural |
| Densidad de urdimbres (n° de urdimbres por cm) 10,5 |
| Densidad de trama (n° de tramas por cm.) 14 |
| Densidad de un elemento (nudos, enlaces, torsión x cm) |

| IV. TERMINACIONES | |
|-------------------|---|
| Lugar | Nombre de la técnica (de unión, de refuerzo, flecadura, cordones por torsión, borde en tejido tubular, borlas, ...) |
| | |

| V. DIAGNÓSTICO DE ESTADO DE CONSERVACIÓN | |
|--|--|
| Alteración | Localización |
| Suciedad superficial | Generalizada, con elementos adheridos como pelusas y restos de otras fibras. |
| Rigidización estructural | |
| Quiebres | |
| Marcas de dobleces | |

| | |
|---------------------------|--|
| Dobleces | |
| Arrugas | |
| Rasgaduras | |
| Destramado | Sectorizado en bordes producto del corte de urdimbres casi a ras. |
| Desurdido | |
| Cortes de hilos | |
| Destorsión de hilos | En hilos de urdimbre cortados |
| Faltantes | |
| Perforaciones de insectos | |
| Puntos idos | |
| Superficie abrasionada | |
| Superficie afieltrada | |
| Manchas | |
| Frisado | De manera leve en los hilos de trama |
| Levantamiento de hilos | |
| Migración de tintes | De manera leve, desde hilos de trama rojo a hilos de urdimbres crudos. |

| VI. BIODETERIORO | | |
|--|---|--------------------------------|
| Agente biológico | Estado de desarrollo (huevo, larva, adulto) | Muda, Pupa (Capullo), Detritos |
| Insecto | No se observa | |
| Microorganismo (Bacterias / Hongos) | | |

| VII. INTERVENCIONES ANTERIORES |
|---|
| Se desconoce si las puntadas realizadas en los bordes de trama con propias de la manufactura o si corresponden a una intervención anterior. |

| VIII. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN |
|--|
| La pieza está en buen estado de conservación, observándose deterioros menores como suciedad superficial, frizado, migración de tintes de manera muy leve y destramados muy sectorizados en bordes de urdimbre. |

| IX. PROPUESTA DE TRATAMIENTO | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Registro visual X | Limpieza mecánica X | Reordenamiento de fibras X |
| Toma de muestras | Limpieza química/húmeda | Estabilización |
| Desinfestación | Humidificación | Consolidación |
| Limpieza por aspirado X | Vuelta al plano | Embalaje X |

| X. DESARROLLO PROPUESTA DE TRATAMIENTO |
|--|
| Se propone realizar aspirado de baja succión utilizando malla de protección sobre el textil, retirar con pinzas los elementos adheridos, reordenar hilos de urdimbre destorcidos, reemplazar etiquetado de rótulo y confeccionar embalaje de conservación. |

| XI. TRATAMIENTO DE INTERVENCIÓN REALIZADO |
|---|
| Se reemplaza el etiquetado de rótulo por uno más pequeño elaborado con cinta espiga de algodón y rapidograph sellado con Paraolid B72 al 10%. A continuación se reordenan las urdimbres de terminación, poniendo pesos sobre ellas por una hora para evitar que vuelvan a desordenarse. Luego se retiraron mecánicamente los restos de pelusas y fibras adheridos y se aspiró la pieza utilizando tela tul como malla de protección. Finalmente se genera un nuevo embalaje en rollo con sobre de tyvek. |