

| IDENTIFICACIÓN OBJETO | | | | |
|---|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Registro U de Chile | 36207 | Nº de inventario MALS | 16201 | Nº de acta MALS |
| Nombre de Objeto | Vasija n° 6 | Materialidad | Cerámica | |
| Conservador | A. Martínez | Fecha | 27-08-15 | |
| PROCEDENCIA ARQUEOLÓGICA | | | | |
| Sitio | PTF-MLP-13 | Unidad espacial | Zanja | Nivel |
| Capa | | Rasgo | Sin referencia Nº de Ploteo | |
| Nº de individuo asociado | | | | |
| Observaciones | No es posible indicar con certeza la categoría de la vasija. | | | |
| DESCRIPCIÓN OBJETO | | | | |
| Materialidad | Cerámica | | | |
| Iconografía | Decoración por la superficie exterior y sobre ella decoración negativa en bandas verticales con círculos. | | | |
| Acabados y terminaciones | Alisado interior y pulido exterior. | | | |
| Morfología | Base cóncava, cuerpo esférico. | | | |
| Partes compositivas | Vasija restringida con base y cuerpo. | | | |
| DIMENSIONES TOTALES | | | | |
| Alto | 108 mm. | Largo | Espesor | 4,4-5,1 mm- Diámetro medio |
| Ancho | 140 mm. | Diametro | Diámetro boca | Diámetro base 60 mm. |
| ESTADO DE CONSERVACIÓN/PRESERVACIÓN | | | | |
| Estado de completitud | Incomplete - semicompleto | | Cantidad de fragmentos/partes | 7 fragmentos. |
| ALTERACIONES O DETERIOROS | | LOCALIZACIÓN | FORMA DE IDENTIFICACIÓN | |
| Falta de resistencia mecánica | 0 | | | |
| Fragmentación | 1 | | óptica | |
| Fractura | 0 | | | |
| Fisuras | 1 | | óptica | |
| Grietas | 0 | | | |
| Desplazamiento | 0 | | | |
| Délaminação | 0 | | | |
| Falta de nitidez de atributos superficiales | 1 | | óptica | |
| Presencia de corteza | 0 | | | |
| Suciedad superficial | 1 | | óptica | |
| Suciedad adherida | 0 | | | |
| Pátinas | 0 | | | |
| Cambios cromáticos | 1 | | óptica | |
| Manchas/pigmentaciones | 0 | | | |
| Piqueo | 0 | | | |
| Astillamiento | 0 | | | |
| Abrasión | 0 | | | |
| Faltantes | 1 | | óptica | |
| Falta cohesión engobes /pigmentos | 0 | | | |
| Pulverulencia/Disgregación | 0 | | | |
| Intervención anterior | En el contexto institucional, en el año 2011 el equipo de conservación efectuó como tratamientos de conservación y restauración: unión de fragmentos, según bordes coincidentes. | | | |
| Otros | | | | |
| AGENTES PRESENTES | | | | |
| Sedimentos superficiales | 0 | | | |
| Sedimentos ocluidos | 0 | | | |
| Adherencias orgánicas ocluidos | 0 | | | |
| Adherencias orgánicas sup | 0 | | | |
| Detritos | 0 | | | |
| Insectos | 0 | | | |
| Hongos | 0 | | | |
| Bacterias | 0 | | | |
| Otros | 0 | | | |
| HUELLAS / MARCAS CULTURALES | | | | |
| Desgastes localizados | 0 | | | |
| Orificios | 1 | | óptica | |
| Pigmentaciones intencionales | 0 | | | |
| Incisiones | 0 | | | |
| Restos de sangre/ grasa en filos | 0 | | | |
| Semillas | 0 | | | |
| Carbón | 1 | | óptica | |
| Otros | 0 | | | |
| DIAGNÓSTICO: Vasija en estado regular de conservación, sólo se registraron fragmentos de cuerpo y base, presenta cambio de coloración. La decoración en negativo se ha perdido prácticamente por completo. La vasija posee un orificio, el cual no es posible determinar si fue hecho por reparación o fue "matada". Presenta hollín en el interior y en el exterior de la vasija. | | | | |
| TRATAMIENTO | | | | |
| NOMBRE ESPECÍFICO | | LOCALIZACIÓN TRATAMIENTO | MATERIALES | HERRAMIENTAS |
| Limpieza mecánica en seco | Limpieza mecánica | General | | Brocha suave |
| Limpieza mecánica química en húmedo | | | | |
| Consolidación | | | | |
| Adhesión de fragmentos | | | | |
| Otros tratamientos | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | |
| Fusión números de registro | | | | |
| DIAGRAMAS E IMÁGENES | | | | |
|      | | | | |

Autoras: Cecilia Lemp, Ana Catalán, Francisca Campos, Florencia Achondo, Conservadoras.