

IDENTIFICACIÓN OBJETO	
Registro U de Chile	36208
Nombre de Objeto	Vasija N° 15
Conservador	A. Martínez
PROCEDENCIA ARQUEOLÓGICA	
Sitio	PTF MLP 13
Capa	
N° de individuo asociado	
Observaciones	Vasija monocroma.
DESCRIPCIÓN OBJETO	
Materialidad	Cerámica
Iconografía	
Acabados y terminaciones	Pulido exterior y alisado interior
Morfología	Borde evertido, cuerpo esférico y base levemente concava.
Partes compositivas	Vasija simétrica restringida de perfil inflectado, con cuello, cuerpo y base.
DIMENSIONES TOTALES	
Alto	155 mm.
Ancho	128 mm.
ESTADO DE CONSERVACIÓN/PRESERVACIÓN	
Estado de completitud	Semicompleto 50-75%
ALTERACIONES O DETERIOROS	
Falta de resistencia mecánica	1
Fragmentación	1
Fractura	0
Fisuras	1
Grietas	0
Desplacamiento	0
Delaminación	0
Falta de nitidez de atributos superficiales	0
Presencia de corteza	0
Suciedad superficial	General
Suciedad adherida	0
Pátinas	0
Cambios cromáticos	0
Manchas/pigmentaciones	0
Piqueteo	1
Astillamiento	1
Abrasión	0
Faltantes	1
Falta cohesión engobes /pigmentos	0
Pulverulencia/Disgregación	0
En el contexto institucional, en el año 2011 el equipo de conservación efectuó como tratamientos de conservación y restauración: unión de fragmentos, según bordes coincidentes, realización de resanes y su reintegración cromática correspondiente.	
Intervención anterior	
Otros	
AGENTES PRESENTES	
Sedimentos superficiales	0
Sedimentos ocluidos	Puntual
Adherencias orgánicas ocluidos	0
Adherencias orgánicas sup	0
Detritos	0
Insectos	0
Hongos	0
Bacterias	0
Otros	0
HUELLAS /MARCAS CULTURALES	
Desgastes localizados	0
Orificios	0
Pigmentaciones intencionales	0
Incisiones	0
Restos de sangre/ grasa en fillos	0
Semillas	0
Carbón	Hollín, superficie interior
Otros	

DIAGNÓSTICO: Pieza en estado regular de conservación pero estable. Se encuentra completamente fragmentada, posee faltantes, piquetes y astillamiento en el borde y presenta hollín adherido a la superficie exterior e interior. Presenta restos de adhesivo en la unión de fragmentos realizada anteriormente.

TRATAMIENTO	NOMBRE ESPECÍFICO	LOCALIZACIÓN TRATAMIENTO	MATERIALES	HERRAMIENTAS
Limpieza mecánica en seco	Limpieza mecánica	General		Brocha suave
Limpieza mecánica química en húmedo	Limpieza mecánica	Localizado	Acetona al 100%	Hisopo
Consolidación				
Adhesión de fragmentos				
Otros tratamientos	Resane estructural y reintegrac	Localizado	Boloña, cola de conejo al 10% y a	Espátula
OBSERVACIONES				
Fusión números de registro				



Autoras: Cecilia Lemp, Ana Catalan, Francisca Campos, Florencia Achondo, Conservadoras.