

IDENTIFICACIÓN OBJETO					
Registro U de Chile	18439	Nº de inventario MALS	16203 N° de acta MALS		
Nombre de Objeto	Tortera	Materialidad	Óseo animal		
Conservador	Carolina G.		Fecha	14-10-2015	
PROCEDENCIA ARQUEOLÓGICA					
Sitio	MAU067	Unidad espacial cuadrícula Z6	Nivel	3(20-30 cm)	
Capa		Rasgo	Nº de Ploteo		
Nº de individuo asociado					
Observaciones	Excavación				
DESCRIPCIÓN OBJETO					
Materialidad	Óseo animal				
Iconografía					
Acabados y terminaciones					
Morfología	Hueso de pie perforado				
Partes compositivas	1				
DIMENSIONES TOTALES					
Alto	Largo	3,6 cm	Espesor	1.8 mm.	Diámetro medio
Ancho	1, 1cm min. - 2 cm max.	Diámetro	Diámetro boca	Diámetro base	
ESTADO DE CONSERVACIÓN/PRESERVACIÓN					
Estado de completitud	Cuasi completo		Cantidad de fragmentos/partes	1	
ALTERACIONES O DETERIOROS		LOCALIZACIÓN: GENERAL, PUNTUAL , NUCLEADA	FORMA DE IDENTIFICACIÓN: ÓPTICA/LUPA/MICROSCOPIO		
Falta de resistencia mecánica					
Fragmentación					
Fractura	puntual	óptica			
Fisuras					
Grietas					
Deplazamiento					
Delaminación					
Falta de nitidez de atributos superficiales					

Presencia de corteza		
Suciedad superficial	general	óptica
Suciedad adherida	general	óptica
Pátinas		
Cambios cromáticos		
Manchas/pigmentaciones		
Piqueteo		
Astillamiento		
Abrasión		
Faltantes	puntual	óptica
Pulverulencia/Disgregación		
Intervención anterior	Adhesión de fragmentos	
Otros		
AGENTES PRESENTES	LOCALIZACIÓN: GENERAL, PUNTUAL , NUCLEADA	FORMA DE IDENTIFICACIÓN: ÓPTICA/LUPA/MICROSCOPIO
Sedimentos superficiales	puntual	óptica
Sedimentos ocluidos	puntual	óptica
Adherencias orgánicas ocluidos		
Adherencias orgánicas sup		
Detritos		
Insectos		
Hongos		
Bacterias		
Otros		
HUELLAS /MARCAS CULTURALES		
Desgastes localizados		
Orificios	puntual	óptica
Pigmentaciones intencionales		
Incisiones		
Restos de sangre/ grasa en filos		
Semillas		
Carbón		
Otros		

DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO	NOMBRE ESPECÍFICO	LOCALIZACIÓN TRATAMIENTO	MATERIALES	HERRAMIENTAS
Limpieza mecánica en seco		general	algodón	palo de bambu
Limpieza mecánica química en húmedo		general	algodón, agua desmineralizada	palo de bambu
Consolidación				
Adhesión de fragmentos				
Otros tratamientos	Eliminación de exceso de adhesivo anterior	puntual	acetona, algodón	palo de bambu
OBSERVACIONES				
Fusión números de registro				

DIAGRAMAS E IMÁGENES



Autoras: Cecilia Lemp, Ana Catalan, Francisca Campos, Florencia Achondo, Conservadoras.