


| | |
|---|--|
| IDENTIFICACIÓN OBJETO | |
| Registro U de Chile | sin número |
| Nombre de Objeto | Plato decorado de pared alta |
| Conservador | F.Achondo |
| Fecha 19-11-2015 | |
| PROCEDENCIA ARQUEOLÓGICA | |
| Sitio | PTF-MLP-28 |
| Capa | Unidad espacial: cuadrícula A1 |
| N° de individuo asociado | Rasgo |
| Observaciones | N° de Ploteo |
| DESCRIPCIÓN OBJETO | |
| Materialidad | Cerámica |
| Iconografía | En la superficie exterior, se observa que en el cuerpo superior presenta una banda continua con negro y rojo sobre blanco y cuya decoración presenta patrón escalonado en reflexión horizontal y traslación (González 2004). En el cuerpo inferior presenta rojo engobado. Por el interior de la vasija se le aplicó blanco engobado por toda la superficie. |
| Acabados y terminaciones | El tratamiento de superficie observado es pulido exterior e interior |
| Morfología | Corresponde a una vasija no restringida, de contorno compuesto, simétrica, con borde recto y base convexa |
| DIMENSIONES TOTALES | |
| Alto | 67.12mm |
| Ancho | Largo 190 mm |
| | Espesor 7.03 mm |
| | Diámetro boca |
| | Diámetro medio |
| | Diámetro base |
| ESTADO DE CONSERVACIÓN/PRESERVACIÓN | |
| Estado de completitud | Cuasicompleta |
| Cantidad de fragmenntos/partes | |
| ALTERACIONES O DETERIORES | LOCALIZACIÓN |
| Falta de resistencia mecánica | Generalizada |
| Fragmentación | Óptica |
| Fisuras | Generalizada |
| Grietas | Generalizada |
| Deplacamiento | Óptica |
| Delaminación | Óptica |
| Falta de nitidez de atributos superficiales | Óptica |
| Presencia de corteza | Óptica |
| Pátinas | Óptica |
| Cambios cromáticos | Leve generalizado |
| Manchas/pigmentaciones | De color negro en base interior. |
| Piqueteo | Óptica |
| Astillamiento | Óptica |
| Abrasión | Leve en los brodes de los fragmentos. |
| Faltantes | Pared y borde de la vasija. |
| Falta cohesión engobes /pigmentos | Óptica |
| Pulverulencia/Disgregación | Óptica |
| Intervención anterior | En el contexto institucional, por parte del equipo de la consultora encargada de la excavación, realizaron distintas intervenciones tales como: adhesión de fragmentos y se estima que fue sometida a procesos de limpieza debido a la ausencia de sedimento en la superficie. |
| Otros | Óptica |
| AGENTES PRESENTES | LOCALIZACIÓN |
| Sedimentos superficiales | 0 |
| Sedimentos ocluidos | 0 |
| Adherencias orgánicas ocluidos | 0 |
| Adherencias orgánicas sup | 0 |
| Detritos | 0 |
| Insectos | 0 |
| Hongos | 0 |
| Bacterias | 0 |
| Otros | 0 |
| HUELLAS /MARCAS CULTURALES | LOCALIZACIÓN |
| Desgastes localizados | 0 |
| Orificios | 0 |
| Pigmentaciones intencionales | 0 |
| Incisiones | 0 |
| Restos de sangre/ grasa en fillos | 0 |
| Semillas | 0 |
| Carbón | 0 |
| Otros | 0 |

DIAGNÓSTICO: A pesar de las intervenciones anteriores la pieza se encuentra en buen estado, sólo hay que reforzar por medio de reconstrucción estructurales ciertos fragmentos.

| TRATAMIENTO | NOMBRE ESPECÍFICO | LOCALIZACIÓN TRATAMIENTO | MATERIALES | HERRAMIENTAS |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|--------------|
| Limpieza mecánica en seco | | General | | Brocha suave |
| Limpieza mecánica química en húmedo | | | | Aspersor |
| Consolidación | Reintegración cromática | Resanes | Aspersor y Paraloid B-72 en acetona al 3% | |
| Adhesión de fragmentos | | Paraloid B-72 en acetona al 30% | | Pincel |
| Otros tratamientos | Reconstrucción estructural | Unión de fragmentos de pared | Yeso boloña, cola de conejo al 10% | Espátulas |
| | Reintegración cromática | Resanes | Pigmentos minerales, H2O Desmineralizada | Pinceles |
| OBSERVACIONES | | | | |
| Fusión números de registro | | | | |

DIAGRAMAS E IMÁGENES



Autoras: Cecilia Lemp, Ana Catalan, Francisca Campos, Florencia Achondo, Conservadoras.