

<b>IDENTIFICACIÓN OBJETO</b>				
Registro U de Chile	36968	Nº de inventario MALS	16216 N° de acta MALS	
Nombre de Objeto	Jarro	Materialidad	Cerámica	
Conservador	F. Achondo		Fecha	3.09.2015
<b>PROCEDENCIA ARQUEOLÓGICA</b>				
Sitio	Noroeste del campamento minero el mauro	Unidad espacial: sin referencia	Nivel	
Capa		Rasgo	Nº de Ploteo	
Nº de individuo asociado				
Observaciones				
<b>DESCRIPCIÓN OBJETO</b>				
Materialidad	Cerámica			
Iconografía	No presenta			
Acabados y terminaciones	Pulido exterior. Áspero exterior			
Morfología	Vasija simétrica, restringida y de contorno inflecido, posee solo dos puntos terminales (PT), tiene una asa. Su boca es de amplitud y forma circular. Su labio es redondeado y se aprecia la formación de un borde invertido. Su cuerpo es elíptico. La base es definida como concava/convexa.			
Partes compositivas				
<b>DIMENSIONES TOTALES</b>				
Alto	19,5 cm	Largo	Espesor	0,9 mm Diámetro medio 20,5 cm
Ancho	20,5 cm	Diametro	Diámetro boca	16,4cm Diámetro base 12 cm
<b>ESTADO DE CONSERVACIÓN/PRESERVACIÓN</b>				
Estado de completitud	Cantidad de fragmentos/partes			
<b>ALTERACIONES O DETERIOROS</b>				
	LOCALIZACIÓN	FORMA DE IDENTIFICACIÓN		
Falta de resistencia mecánica	General	Óptica		
Fragmentación	General	Óptica		
Fisuras	General	Óptica		
Grietas	General	Óptica		
Desplazamiento	General	Óptica		
Delaminación				
Falta de nitidez de atributos superficiales				
Presencia de corteza				
Pátinas				
Cambios cromáticos				
Manchas/pigmentaciones				
Piqueo				
Asentamiento				
Abrasión	General	Óptica		
Faltantes	Asa	Óptica		
Falta cohesión engobes /pigmentos				
Pulverulencia/Disgregación	General	Óptica		
		En el contexto institucional, por parte del equipo de la consultoría encargada de la excavación, realizaron las distintas intervenciones tales como: los fragmentos fueron adheridos y se estima que fue sometida a procesos de limpieza debido a la ausencia de sedimento en la superficie		
Intervención anterior				
Otros				
<b>AGENTES PRESENTES</b>				
Sedimentos superficiales	General	ÓPTICA		
Sedimentos ocluidos	General	ÓPTICA		
Adherencias orgánicas ocluidos	General	ÓPTICA		
Adherencias orgánicas sup	General	ÓPTICA		
Detritos	Cuerpo y Base	ÓPTICA		
Insectos				
Hongos				
Bacterias				
Otros				
<b>HUELLAS /MARCAS CULTURALES</b>				
Desgastes localizados	Cuerpo y Base	Óptica		
Orificios	Cuerpo	Óptica		
Pigmentaciones intencionales				
Incisiones				
Restos de sangre/ grasa en filos				
Semillas				
Carbón				
Otros				

DIAGNÓSTICO: Mal estado, no permite su manipulación segura ya que se encuentra bastante friable.

TRATAMIENTO	NOMBRE ESPECÍFICO	LOCALIZACIÓN TRATAMIENTO	MATERIALES	HERRAMIENTAS
Limpieza mecánica en seco		General		Brocha suave
Limpieza mecánica química en húmedo				
Consolidación	Aspersión	General	Paraloid B-72 en acetona al 3%	Aspersor
Adhesión de fragmentos		Cuello	Paraloid B-72 en acetona al 30%	Pincel
Otros tratamientos	Desadhesión	Cuello	Acetona al 100%	Jeringa
OBSERVACIONES				
Fusión números de registro				

DIAGRAMAS E IMÁGENES

